

ANTICA SIGNORIA

KARTA TECHNICZNA

15.422

Fondo per Damascato Stellare-Etoile

Specjalny podkład pod Damascato Stellare-Etoile

CHARAKTERYSTYKA:

Jest to podkład specjalnie stworzony pod wykończenia dekoracyjne: DAMASCATO STELLARE, ETOILE. Został wyprodukowany na zasadzie kombinacji wyselekcjonowanych żywic w postaci wodnistej emulsji, cennych wypełniaczy, i specjalnych dodatków idealnych dla stworzenia specjalnej powierzchni nadającej się jako podkład pod DAMASCATO STELLARE –ETOILE.

Jest produktem matowym, zmywalnym, oddychającym, perfekcyjnie przylegającym do podłoża, doskonale kryjącym, jak również regulującym stopień absorpcji kolejnej warstwy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

POWIERZCHNIE WCZESNIEJ NIE MALOWANE, NOWE: powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta i sucha. Należy usunąć wszelkie niedoskonałości, kurz, brud, wosk oraz tłuste zabrudzenia. Szczeliny i otwory zaszpachlować odpowiednim wypełniaczem i poczekać aż wyschnie. Przeszlifować wszystkie powierzchnie do malowania papierem ściernym, następnie nałożyć jedną warstwę PRIMER-U UNIFORMANTE odpowiednio rozcieńczonego. Następnie nałożyć za pomocą pędzla, wałka o krótkim włosiu lub natrysku dwie warstwy FONDO (PODKŁADU) pod DAMASCATO STELLARE-ETOILE.

POWIERZCHNIE POMALOWANE: usunąć starą farbę, zmatować papierem ściernym. Zaszpachlować powstałe szczeliny i przeszlifować papierem ściernym a następnie postąpić jak w przypadku nowych i świeżych powierzchni.

SPOSÓB APLIKACJI:

Za pomocą wałka z prawdziwej szczeciny-wełnianego wałka-natrysku
Odczekać przynajmniej 3-4 godziny przed przystąpieniem do nakładania kolejnej warstwy

ROZCIEŃCZANIE:

30% z wodą na pierwszą warstwę

20% z wodą na drugą warstwę

LEPKOŚĆ DOSTAWY:

15.000-25.00 cps w temp. 23 C

CIĘŻAR WŁAŚCIWY:

1,50+-0,05 kg/litr

TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ:

10-12 m²/ltr na jedną warstwę

CZAS SCHNIĘCIA:

W dotyku 30 minut, całkowicie 24 godziny

KOLORYSTYKA:

Kolory ze wzornika kolorów

SPOSÓB MAGAZYNOWANIA:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu; chronić przed zamarznięciem

TEMPERATURA APLIKACJI:

Między 8-25 stopni C,.